LES CARRIERES DU FOND DES VAULX
Route de Rochefort • B 6920 WELLIN
Tél. : 084/ 38 86 28 • Fax. : 084/ 38 95 60
E-mail : info@cfv.be
R.C. Neufchâteau n° 6408 • T.V.A. BE 404 386 862
N° Enreg. 404 386 862/110 412

CE 2+

Organisme notifié N° : 0965
Marquage apposé le 20-07-04
0965-CPR-GT0529

Sable
0/4 défillerisé 2ieme choix

Caractéristiques essentielles			EN 13043 Granulats pour enrobés	
Exigences géométriques				
Classe granulaire	Désignation		0/4	
Granularité	Catégorie		G_A 85	
Tolérance (étendue)	Catégorie		G_{TC}20	
Teneur en fines	Catégorie		f_{10}	
Module de finesse	Catégorie		*CF*	
Porosité filler compacté	Catégorie		NT	
Coefficient d'aplatissement	Catégorie		FI_{NR}	
Indice de forme	Catégorie		SI_{NR}	
Coefficient de l'écoulement des granulats	Catégorie		E_{CS}35	
Teneur en élément coquilliers	Catégorie		SC_{NR}	
Equivalent des sables	Catégorie		NT	
Qualité des fines (bleu de méthylène)	Val. Dé. / Ca.		VB_f10	
Propriétés mécaniques et physiques				
Résistance à l'usure (MDE)	Catégorie		M_{DE}25	
Résistance à la fragmentation (LA)	Catégorie		LA_{30}	
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée		1,45 T/m³	
Masse volumique réelle	Valeur déclarée		2,70 T/m³	
Masse volumique réelle du filler	Valeur déclarée		NR	
Absorption d'eau	Valeur déclarée		WA_{24}1	
Résistance au polissage (CPA)	Catégorie		CPA_{NR}	
Résistance à l'abrasion (AAV)	Catégorie		AAV_{NR}	
Résistance au pneu à crampon (AN)	Catégorie		A_NNR	
Propriétés thermiques et d'altérabilité				
Résistance au gel/dégel	Catégorie		F_{NR}	
Essai au sulfate de magnésium	Catégorie		MS_{NR}	
Résistance aux coups de soleil	Catégorie		NR	
Retrait au séchage	Valeur déclarée		NR	
Résistance aux chocs thermiques	Valeur déclarée		NR	
Réactivité alcali-silice	Valeur déclarée		Non réactif	
Propriétés chimiques				
Teneur en chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée		F_{NR}	
Teneur en sulfates solubles dans l'eau	Catégorie		MS_{NR}	
Teneur en sulfates solubles dans l'acide	Catégorie		NR	
Teneur en soufre total	Catégorie		NR	
Matières organiques	Valeur déclarée		NR	
Teneur en acide fulvique	Catégorie		Non réactif	