

Producteur : Carrières du Fond des Vaux **Utilisateur :** Controle Interne
Granulats : grave 0/20
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé
Usage : Béton prêt à l'emploi
Version : fiche technique 2019-1
Normes : EN 12620

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Conforme à la Norme NF P 18-545 art. 10

Grave 0/20 Cb f9

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	16	20	28	40	W
V.S.S.+U												
V.S.S.	9.0	25.0	60.0		70.0		90.0		99.0	100.0	100.0	
V.S.I.	3.0	5.0	20.0		40.0		50.0		90.0	100.0	100.0	
V.S.I.-U												
Valeur Type	6		29		58		71		95	100	100	

Partie informative

Résultats de production

du 02/07/18 au 10/12/18

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	16	20	28	40	W
Maximum	8.3	16.7	33.5	51.9	67.8	76.0	81.6	92.1	98.6	100.0	100.0	3.6
Xf+1.25xEcart-types	7.4	14.8	30.6	47.3	65.3	74.6	80.0	91.5	98.0	100.0	100.0	2.5
Moyenne Xf	6.3	12.6	26.0	40.4	56.8	66.3	73.4	87.0	96.3	100.0	100.0	1.2
Xf-1.25xEcart-types	5.2	10.3	21.3	33.4	48.3	57.9	66.7	82.4	94.5	100.0	100.0	0.0
Minimum	4.6	9.8	20.3	31.2	41.3	47.4	59.0	80.5	93.9	100.0	100.0	0.1
Ecart-type	0.88	1.79	3.73	5.55	6.80	6.65	5.33	3.63	1.42	0.00	0.00	1.00
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	27

