

Producteur : Carrières du Fond des Vaux **Utilisateur :** Controle Interne
Granulats : 0/32
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé primaire
Version : fiche technique 2019-1
Organisme de certification : 0965

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 32

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Grave de concassage 0/32 Cb GA85 f9

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	D/2	16	20	D	31.5	40	1.4D	45	f*	W
V.S.S.+U																	
V.S.S.	9.0		50						95		99				100	9.0	
V.S.I.	0.0		20						45		85				100		
V.S.I.-U																	
Valeur Type									70						100		

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/18 au 05/12/18

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	16	20	31.5	40	45	f*	W
Maximum	7.8	13	23	42	48	61	67	79	85	97	100	100	7.8	1.8
Xf+1.25xEcart-types	8.0	14	23	43	48	63	69	80	85	97	100	100	8.0	1.6
Moyenne Xf	6.0	13	22	38	44	54	61	75	82	94	100	100	6.0	1.0
Xf-1.25xEcart-types	4.0	11	21	32	39	46	54	69	79	91	100	100	4.0	0.3
Minimum	4.8	11	21	34	40	47	55	70	80	92	100	100	4.8	0.3
Ecart-type	1.60	1.0	0.9	4.3	3.8	7.0	6.4	4.4	2.4	2.3	0.0	0.0	1.60	0.50
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10

