

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Contrôle Interne
Granulats :	grave 0/4 défillerisé 2nd choix		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	mélanges hydrocarbonés		
Version :	fiche technique 2019-1		
Normes :	EN-13043		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme												Catégorie	
	0	4	EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels											grave concassé calcaire 0/4 CF A f10 a défillerisé
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	2	2.8	3.15	D	1.4D	2D	Ecs	f*
V.S.S.+U	11.0		27		54	82								
V.S.S.	10.0	17	25	35	50	80				100	100	100		10.0
V.S.I.	4.0	0	5	15	30	60				92	95	100	35.00	4.0
V.S.I.-U	3.0		3		26	58							33.00	
Valeur Type														7

Partie informative

Résultats de production

	du 13/08/18 au 14/12/18												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	Ecs	f*
Maximum	9.2	10	16	27	46	76	88	96	99	100	100	39.00	9.2
Xf+1.25xEcart-types	7.6	9	15	27	45	74	88	96	99	100	100	39.24	7.6
Moyenne Xf	6.4	8	13	24	40	68	85	90	98	100	100	38.57	6.4
Xf-1.25xEcart-types	5.2	6	10	20	36	63	81	84	97	100	100	37.90	5.2
Minimum	5.3	7	10	20	35	61	78	78	96	100	100	38.00	5.3
Ecart-type	0.94	1.0	1.8	2.5	3.3	4.4	3.2	4.7	1.1	0.0	0.0	0.535	0.90
Nombre de résultats	21	11	11	11	11	11	8	11	11	11	11	7	21

