

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Contrôle Interne
Granulats :	gravillon 4/11		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	Béton prêt à l'emploi		
Version :	fiche technique 2019-1		
Normes :	EN 12620		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
4	11.2	Conforme à la Norme NF P 18-545 art. 10	Cb I f1 NG

	0.063	2	4	8	11.2	16	22.4	f*	FI*	W
V.S.S.+U	1.3	3.0	15.0	77.0	100.0	100.0	100.0			
V.S.S.	1.0	2.0	10.0	65.0	99.0	100.0	100.0		20.0	
V.S.I.	0.0	0.0	0.0	35.0	85.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U	0.0	0.0	0.0	23.0	80.0	97.0	100.0			
Valeur Type		1	5	45	93	100	100			

Partie informative

Résultats de production

du 10/08/18 au 13/12/18										
	0.063	2	4	8	11.2	16	22.4	f*	FI*	W
Maximum	1.0	1.4	4.2	63.4	97.6	100.0	100.0	1.0	18.7	1.1
Xf+1.25xEcart-types	1.0	1.3	3.7	61.4	97.8	100.0	100.0	1.0		0.9
Moyenne Xf	0.7	1.0	2.7	57.8	96.2	100.0	100.0	0.7	18.3	0.7
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0.7	1.7	54.2	94.5	100.0	100.0	0.4		0.4
Minimum	0.2	0.6	1.7	54.3	92.6	100.0	100.0	0.2	17.7	0.1
Ecart-type	0.23	0.23	0.81	2.88	1.33	0.00	0.00	0.20	0.30	0.20
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	5	25

