

Producteur :	Carrières du Fond des Vaulx	Utilisateur :	Contrôle Interne
Granulats :	4/8		
Péetrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	mélanges hydrocarbonés		
Version :	fiche technique 2019-1		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4

8

Norme

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

Catégorie

Gravillon 4/8

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI*	W
V.S.S.+U	2.3			32	100	100	100		
V.S.S.	2.0			20	99	100	100	30.0	
V.S.I.	0.0			0	85	98	100		
V.S.I.-U	0.0			0	80	97	100		
Valeur Type				15	99	100	100		

Partie informative

Résultats de production

	du 04/07/18 au 13/12/18							du 30/08/17 au 13/12/18	
	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI*	W
Maximum	1.9	2	3	19	99	100	100	22.4	1.0
Xf+1.25xEcart-types	1.5	2	2	16	95	100	100	21.8	0.9
Moyenne Xf	1.0	1	1	11	92	100	100	19.9	0.5
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	1	7	89	100	100	18.1	0.2
Minimum	0.5	1	1	4	89	100	100	17.4	0.0
Ecart-type	0.38	0.4	0.5	3.6	2.4	0.0	0.0	1.50	0.30
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	7	35

