

**Producteur :** Carrières du Fond des Vaux      **Utilisateur :** Controle Interne  
**Granulats :** grave 0/20  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Recomposé  
**Usage :** Béton prêt à l'emploi  
**Version :** fiche technique 2018-2  
**Normes :** EN 12620

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0      20

Conforme à la Norme NF P 18-545 art. 10

Grave 0/20 Cb f9

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	16	20	28	40	W
V.S.S.+U												
V.S.S.	9.0	25.0	60.0		70.0		90.0		99.0	100.0	100.0	
V.S.I.	3.0	5.0	20.0		40.0		50.0		90.0	100.0	100.0	
V.S.I.-U												
Valeur Type	6		29		58		71		95	100	100	

**Partie informative**  
Résultats de production

du 23/01/18 au 19/06/18

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	16	20	28	40	W
Maximum	7.6	15.0	31.9	46.8	67.4	81.0	85.5	98.9	98.9	100.0	100.0	6.6
Xf+1.25xEcart-types	6.8	13.9	30.0	45.8	63.8	74.0	80.2	94.0	98.2	100.0	100.0	3.3
Moyenne Xf	5.9	12.1	26.1	40.0	56.8	66.0	72.4	87.6	96.1	100.0	100.0	1.5
Xf-1.25xEcart-types	4.9	10.4	22.2	34.3	49.7	57.9	64.5	81.3	93.9	100.0	100.0	0.0
Minimum	4.6	9.9	20.7	30.9	44.6	51.7	57.1	76.2	92.7	100.0	100.0	0.3
Ecart-type	0.76	1.40	3.13	4.63	5.62	6.44	6.26	5.09	1.72	0.00	0.00	1.40
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22

