

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Contrôle Interne
Granulats :	grave 0/4 défillerisé 2nd choix		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	mélanges hydrocarbonés		
Version :	fiche technique 2018-2		
Normes :	EN-13043		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme											Catégorie					
	0	4	EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels											grave concassé calcaire 0/4 CF A f10 a défillerisé			
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	2.8	3.15	D	1.4D	2D	Ecs	f*	FM	MB	MBF	W
V.S.S.+U	11.0		27		54	82									2.00	12.00	
V.S.S.	10.0	17	25	35	50	80			100	100	100		10.0		1.50	10.00	
V.S.I.	4.0	0	5	15	30	60			92	95	100	35.00	4.0		0.00	0.00	
V.S.I.-U	3.0		3		26	58						33.00			0.00	0.00	
Valeur Type													7		4	4	

Partie informative

Résultats de production

	du 22/01/18 au 29/06/18																
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	Ecs	f*	FM	MB	MBF	W
Maximum	9.2	12	18	30	49	79	94	96	99	100	100	40.00	9.2	3.76	0.90	3.67	3.2
Xf+1.25xEcart-types	7.8	9	14	25	45	77	92	95	99	100	100	39.48	7.8	3.67	0.93	3.83	2.9
Moyenne Xf	6.6	8	12	22	40	70	86	91	98	100	100	38.14	6.6	3.49	0.70	2.78	1.7
Xf-1.25xEcart-types	5.5	7	10	19	35	63	80	87	97	100	100	36.81	5.5	3.32	0.47	1.73	0.6
Minimum	5.6	7	10	17	33	60	77	84	96	100	100	37.00	5.6	3.13	0.50	2.00	0.3
Ecart-type	0.91	1.1	1.6	2.5	3.9	5.8	4.9	3.5	0.9	0.0	0.0	1.069	0.90	0.140	0.183	0.840	0.90
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	7	29	29	4	3	33

