

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Contrôle Interne
Granulats :	0/8 Mélange		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	Béton prêt à l'emploi		
Version :	fiche technique 2018-2		
Normes :	EN 12620		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme								Catégorie				
	0	8							0/8 mélange bull				
	EN 12620 Granulats pour bétons												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D	1.4D	2D	f*	W
V.S.S.+U	11.0				64		95		100	100	100		
V.S.S.	11.0				60		90		99	100	100	11.0	
V.S.I.	0.0				20		50		85	98	100	0.0	
V.S.I.-U	0.0				16		45		83	97	100		
Valeur Type	5			14	25	44	68		98	100	100	5	

Partie informative

Résultats de production

	du 23/01/18 au 02/07/18												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	f*	W
Maximum	7.8	9	12	18	29	48	75	87	99	100	100	7.8	5.7
Xf+1.25xEcart-types	6.3	8	11	17	28	46	73	86	99	100	100	6.3	4.5
Moyenne Xf	4.1	5	8	13	24	40	65	80	98	100	100	4.1	2.2
Xf-1.25xEcart-types	1.8	3	5	9	20	35	57	74	96	100	100	1.8	0.0
Minimum	0.7	2	4	8	20	30	51	69	96	100	100	0.7	0.3
Ecart-type	1.80	2.0	2.3	3.2	3.3	4.7	6.7	4.8	1.0	0.0	0.0	1.80	1.90
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	21

