

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Controle Interne
Granulats :	4/8		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	mélanges hydrocarbonés		
Version :	fiche technique 2018-2		
Organisme de certification :	0965		

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4

8

Norme

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

Catégorie

Gravillon 4/8

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI*	W
V.S.S.+U	2.3			32	100	100	100		
V.S.S.	2.0			20	99	100	100	30.0	
V.S.I.	0.0			0	85	98	100		
V.S.I.-U	0.0			0	80	97	100		
Valeur Type				15	99	100	100		

Partie informative

Résultats de production

	du 30/12/99 au 05/07/18							du 30/08/17 au 28/06/18	
	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI*	W
Maximum	1.9	2	6	18	96	100	100	21.5	1.2
Xf+1.25xEcart-types	1.6	2	3	17	96	100	100	21.0	0.8
Moyenne Xf	1.3	1	2	12	93	100	100	19.8	0.6
Xf-1.25xEcart-types	0.9	1	1	6	89	100	100	18.6	0.4
Minimum	0.4	1	1	5	88	100	100	18.4	0.1
Ecart-type	0.31	0.3	0.8	4.7	2.5	0.0	0.0	1.00	0.20
Nombre de résultats	38	38	38	38	38	38	38	8	42

